

Pego Especial HS

Mortero Adhesivo Formulación Propia



hsindustria.com

Calidad que se impone

Pego Especial HS

DEFINICIÓN

El Pego Gris Hs es un adhesivo cementoso, con base de arena de cuarzo de granulometría controlada y evaluada, posee aditivos químicos que proporcionan prolongado tiempo de secado, alta adherencia y maleabilidad, ofreciendo menos descuelgue, disminuyendo el desperdicio de producto, por sus características tixotropicas.

COMPOSICIÓN

Cemento Hidráulico, áridos cuarzicos, aditivos orgánicos.

El Pego Especial Hs esta formulado bajo las más estrictas normas de calidad y a diferencia de otras marcas existentes en Venezuela, es elaborado con arena de cuarzo, siendo esta grano a grano mucho más resistente a la hora del fraguado final del producto, y por ende proporciona mayor resistencia y adherencia al sustrato.

ALMACENAMIENTO

Conservar el empaque original en lugares secos, No abrir nunca los embalajes por presión, No almacenar en paletas de máximo 3 niveles. Conservar en un lugar bajo techo libre de humedad y separado de paredes o pisos que puedan tener humedad.

RECOMENDACIONES

- No moje la cerámica antes de su instalación.
- No mezcle con otros productos.
- Para superficies de concreto armado lavar profundamente el antiadherente.
- No colocar el producto sobre papel tapiz o tapetes

VIDA UTIL DEL PRODUCTO

Vida útil del producto empacado de seis a ocho meses

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

- Para un saco de 14 kg se utilizan 3.5 lts de agua, aproximadamente un litro de aguas por cada 4 kg de producto, el exceso de humedad en el producto disminuye su calidad y eficiencia.
- Mezclar hasta obtener una mezcla homogénea y libre de grumos.
- Dejar reposar por 15 minutos y mezclar nuevamente sin adicionar más agua al producto
- Extender la mezcla adhesiva sobre la superficie a enchapar, se recomienda trabajar en paños de aproximadamente 1 m², peinado con una llana dentada para regularizar el espesor de la capa.
- Colocar las baldosas, realice varios golpes suaves con un martillo de goma.
- Se debe comprobar que la superficie se encuentre nivelada, seca y sin ninguna clase de residuos que puedan afectar la adherencia del pego.
- El soporte deberá estar seco, tolerándose un máximo de humedad al 3%; no obstante cuando la aplicación se realice con tiempo seco y fuerte viento, el soporte deberá humedecerse ligeramente.

OBSERVACIONES

- En superficies pintadas:** limpiar la superficie con agua y jabón, posteriormente picar cada 5 centímetros, retire los residuos de polvo y proceda a su aplicación.
- En superficies frías:** asegúrese que esté completamente curado, retire residuos de grasa, jabón o polvo, etc. En caso de existir agrietamientos resane con mortero adicional antes de aplicar.
- Cerámica sobre cerámica:** antes de aplicar el producto asegúrese de picar cada 2 centímetros la superficie para retirar toda la capa de esmalte de la cerámica.



PROPIEDAD	PEGO ESPECIAL HS	NORMA
Vida de la pasta	3-4	3-4
Tiempo abierto (Min)	≥20	20
Tiempo de corrección (Min)	≥20	20
Deslizamiento	<2mm	Sin requisito
Rendimiento	2.5 m ²	Sin requisito

MEDIDA DE SEGURIDAD - PRECAUCIONES

- °Manténgase fuera del alcance de los niños.
- °Evite el contacto del producto con la piel y los ojos.
- °Evite la manipulación en áreas cerradas.
- °No ingerir, No inhalar, No es inflamable.
- °Se recomienda el uso de protección respiratoria certificada, guantes (opcional), mangas protectoras para la piel o camisa de mangas largas, gafas durante la manipulación del producto.

INFORMACIÓN AMBIENTAL

- No existen datos ambientales que indiquen nocividad de esta sustancia en el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación del medio ambiente, se debe tener en cuenta la siguiente:
- SUELO:** Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados. (El empaque del producto es un residuo reciclable)
- AIRE:** Evite la dispersión del producto y la generación de nubes de material particulado (Polvo), al verter el contenido de los empaques hacerlo a una altura maderada (No superior a 50 Cm).
- AGUA:** Evite que el producto sea vertido por el alcantarillado o fuentes de agua. En caso de existir derrame al alcantarillado realice una limpieza de este y termine de eliminar los residuos con abundante agua.

ELABORADO POR H.S. INDUSTRIA, C.A., RIF: J-40369011-1
DIRECCIÓN: CARRETERA VÍA EL TOREÑO CASA PARCELA
N° 10, GALPON H.S. SECTOR ENTRADA CLUB PROTUGUES.
BARINAS ESTADO BARINAS VENEZUELA.

CONTACTO
TELÉFONO: 0414-0719949 / 0273-3990735
CORREO
Hsindustriacontacto@gmail.com